



CapaPrim Decor

Couche de fond et primer, pigmenté blanc, légèrement isolant pour les supports lisses et/ou faiblement absorbants, à l'intérieur.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Très approprié comme couche d'adhérence sur supports lisses, faiblement absorbants. CapaPrim Decor Ce produit sans odeur et sans solvants peut aussi être appliqué dans des locaux d'habitation et professionnels sensibles.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ sans émissions et sans solvants ■ diluable à l'eau ■ améliore l'adhérence ■ pouvoir couvrant excellent, classe 2 selon DIN EN 13300 ■ de faible odeur ■ pigmenté ■ légèrement isolant ■ application facile ■ légèrement tixotrope ■ "temps ouvert" long ■ diffusif à la vapeur d'eau ■ résistance à l'abrasion humide classe 2 selon DIN EN 13300
Matériau de base	Dispersion à base de résine d'acétate de polyvinyle.
Conditionnement	■ 2½, 5, 10 et 15 litres
Teintes	Blanc. CapaPrim Decor peut être teinté avec le système ColorExpress dans les couleurs de différentes collections. A teinter avec au maximum 25% CapaorolColor- ou Amphibolin-vollton- und Abtönfarben.
Stockage	Au frais et à l'abri du gel.
Données techniques	Teneur en substance solide 65% en poids ■ Densité: env. 1,5 g/cm ³

Application

Supports appropriés	Tous les supports minéraux usuels (enduits, béton, maçonnerie), fibrociment, bois et matériaux en bois, enduits de plâtre, panneaux de plâtre, anciennes couches non absorbantes minérales et organiques et matières synthétiques (appliquer une couche d'essai préalablement) et métaux non-ferreux.
Préparation du support	Pour la préparation du support l'information technique "Supports et leurs préparations".



Préparation du matériau	Bien mélanger avant l'emploi.
Méthode d'application	Appliquer CapaPrim Decor à la brosse, au rouleau ou à l'airless. Airless Gicleur 50° - 60° Angle de projection 0,019-0,021" Pression 160-180 bar
Dilution	CapaPrim Decor peut être dilué à l'eau au maximum 5% pour arriver à la bonne épaisseur.
Consommation	Sur supports lisses, selon l'absorbance env. 125 ml/m ² . Déterminer la consommation exacte par un essai.
Conditions d'emploi	+5 °C au minimum pour la température ambiante et celle du support.
Séchage/Temps de séchage	A +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air CapaPrim Decor est recouvrable après env. 4 à 6 heures. Des températures plus basses et un degré d'humidité de l'air plus élevé modifient ces données.
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi.
Remarque	Pour garder les caractéristiques spécifiques de CapaPrim Decor unimequemen mélanger avec CaparolColor-, Amphibolin-Vollton- und Abtönfarben ou dans le système ColorExpress-systemem. Ne pas utiliser d'autres produits.

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Phrases R- et S selon EU

Garder hors de portée des enfants.
Ne pas inhaler les vapeurs.
Eviter de manger, boire et fumer pendant l'application.
Bien ventiler pendant l'application et le séchage.
En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement à l'eau.
Ne pas verser dans l'égout.

Elimination des déchets

Offrir seulement des emballages vides au parc de conteneurs pour recyclage. Offrir des résidus de matériau durcis comme déchets de chantier, peintures durcies ou comme déchets ménagers.

Valeur limite UE de COV

La valeur limite de ce produit (cat. A/h) est max. 30 g/l (2010). Ce produit contient <1 g/l VOS.

Centre Service Clients

DAW Belgium
Koeltorenlaan 2
3550 Heusden-Zolder
Belgium

Tel: +32 11 60 56 30
Fax: +32 11 52 56 07
E-mail: info@caparol.be

Information technique - Edition: 12-2012

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.