



# CapaTex Plafond

Peinture de plafond mate, sans réflexion, sans reprises. Pour l'intérieur.

## Description de produit

Domaine d'utilisation

Pour une finition mate, sans réflexion, sans reprises des plafonds intérieurs.

Propriétés

- Diluable à l'eau
- Faible odeur
- Abrasion humide classe 2 conforme DIN-EN 13 300
- Pouvoir couvrant classe 1 conforme DIN-EN 13 300
- Ne jaunit pas
- Application facile, sans reprises

Matériau de base

Copolymère latex

Conditionnement

- **1,25, 2,5, 5 et 10 litres**

Teintes

Blanc et couleurs légères.

Le blanc constitue également la base 1 pour le système ColorExpress. CapaTex Plafond peut être teinté selon le système ColorExpress dans les teintes du nuancier Caparol 3D, parmi de nombreux autres.

Degré de brillance

Mat 2.1 GU/85 ° selon DIN EN 13300

Stockage

Au frais mais à l'abri du gel.

Données techniques

Conformément à DIN EN 13300

- Granulométrie maximale: fin, 100 µm au maximum, S<sub>1</sub>
- Densité: Env. 1,5 g/cm<sup>3</sup>
- Teneur en substance solide: 54% en poids, 34% en volume
- Epaisseur du film sec: 50–100 µm, E<sub>2</sub>

Remarque

Lors de l'usage sur du papier peint vinyle, des plastifiants peuvent se dégager (effet collant sur la surface). Faire d'abord un essai sur le support.

Approprié conforme  
Information Technique Nr. 606

Intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	extérieur 2	extérieur 3
+	+	+	-	-
(-) non approprié / (○) partiellement approprié / (+) approprié				



## Application

Supports appropriés  
Préparation du support

Le support doit être sec et propre, et exempt de substances qui diminuent l'adhérence.

### Enduits minéraux

Peindre les enduits minéraux adhérents, normalement absorbants sans prétraitement. Imprégner au préalable les couches d'enduit poreuses, sablonneuses ou absorbantes avec Capatex Fix.

### Enduits de plâtre et enduits projetés

Imprégner avec CapaPrim Decor. Poncer les laitances éventuellement présentes sur l'enduit. Dépoussiérer la surface et imprégner avec Caparol-Tiefgrund TB.

### Panneaux de plâtre

Imprégner les panneaux absorbants avec CapaTex Fix ou Caparol-Tiefgrund TB. Imprégner les panneaux lisses et fortement compactés avec Capaprim Decor.

### Panneaux de carton-plâtre

Poncer d'éventuelles brames. Dépoussiérer la surface. Imprégner les réparations de plâtre molles avec Capatex Fix. Imprégner avec CapaPrim Decor. Imprégner les panneaux avec des composants solubles dans l'eau décolorants avec Aqua N° 1.

### Béton

Enlever d'éventuels restes d'huile de décoffrage. Appliquer une couche de fond avec CapaGrund Universal.

### Béton cellulaire

Imprégner avec Capaplex dilué à l'eau en proportion de 1:3.

### Brique silico-calcaire ou brique

Imprégner avec Capatex Fix ou avec CapaGrund Universal.

### Couches de peinture bien adhérentes

Imprégner les surfaces mates, moyennement absorbantes avec Capaprim Decor. Poncer les surfaces brillantes et les couches de laque, nettoyer et imprégner avec CapaSil Primer.

### Couches de peinture mal adhérentes

Enlever complètement les couches mal adhérentes de laque, de peinture de dispersion, d'enduit décoratif à résine synthétique. Imprégner les surfaces lisses faiblement absorbantes avec CapaSil Primer. Imprégner les surfaces absorbantes, sablonneuses ou poreuses avec Capatex Fix. Enlever mécaniquement les couches de peinture minérale mal adhérentes et dépoussiérer la surface. Imprégner avec Caparol-Tiefgrund TB.

### Détrempes

Éliminer complètement la détrempe par lavage. Imprégner avec Caparol-Tiefgrund TB.

### Papier ingrains, structuré ou autre papier peint ou du treillis de fibres de verre non peint

Appliquer une couche de fond. Si la présence d'un plastifiant est possible, veuillez appliquer un essai.

### Papier peint mal adhérent

Enlever complètement le papier peint. Éliminer la colle et les résidus du papier de fond par lavage. Imprégner avec Caparol-Tiefgrund TB.

### Surfaces avec nicotine, eau, saie ou graisse

Nettoyer la surface à l'eau additionnée d'un détergent courant. Imprégner avec IsoGrund Ultra. Peindre les surfaces fort polluées avec IsoDeck Ultra.

### Petits défauts

Après le prétraitement requis, réparer les petits endommagements avec Caparol AkkordSpachtel, conformément aux prescriptions de mise en œuvre. Si nécessaire, appliquer une nouvelle couche.

### Mastic acrylique

Laisser sécher le mastic non traité ou frais (env. 7 jours). Imprégner avec CapaPrim Decor.

Méthode d'application

Appliquer CapaTex Plafond à la brosse, au rouleau ou à l'airless.

### Airless :

Angle de projection: 50°

Nozzle 0,015 - 0,017"

Pression 150-180 bars

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi. Respecter un temps d'attente de 12 heures entre deux couches de projection.

Système de couches

### Couche intermédiaire

Appliquer une couche intermédiaire avec CapaTex Plafond, diluée avec maximum 10 % d'eau.

### Couche de finition

Appliquer une couche de finition avec CapaTex Plafond, diluée avec maximum 5 % d'eau.

Consommation	Env. 120 ml/m <sup>2</sup> par couche sur un support lisse, régulièrement aborbant. Proportionnellement plus sur un support rugueux.
Conditions d'emploi	Minimum 5 °C pour la température ambiante et le support pendant la mise en œuvre et le séchage.
Séchage/Temps de séchage	À 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, sec au toucher et recouvrable après env. 10-12 h. Totalement sec et adhérent après 3 jours. Des températures plus basses et un taux d'humidité de l'air plus élevé prolongent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau directement après l'emploi.
Remarque	Pour éviter des reprises, il faut travailler humide sur humide sans interruption.

## Conseil

Attention (réglementation en vigueur lors de l'impression)

**Conformément aux directives européennes  
Uniquement pour un usage professionnel**

Conserver hors de portée des enfants.  
Ventiler suffisamment pendant la mise en œuvre et le séchage.  
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant la mise en œuvre du produit.  
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout ou dans la nature, mais éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Nettoyer les outils à l'eau et au savon immédiatement après l'emploi.  
Pendant la projection et le ponçage, porter une protection respiratoire adaptée.

Elimination des déchets

Selon les directives locales.

Valeur limite UE de COV

La valeur limite de COV pour ce type de produit (cat. A/a) est de maximum 30 g/l (2010). La teneur en COV de ce produit est 30 g/l au maximum..

Code produit peintures et laques

M-DF01

Déclaration du contenu

Dioxyde de titane, matières de charge, additifs.  
Contient: 1.2-benzisothiazole-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut causer une réaction allergique.

Centre Service Clients

DAW Belgium  
Koeltorenlaan 2  
3550 Heusden-Zolder  
Belgium  
  
Tél: +32 11 60 56 30  
Fax: +32 11 52 56 07  
E-mail: info@caparol.be

## Information technique - Edition: 05-2015

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.  
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur [www.caparol.be](http://www.caparol.be).