



# Capacoll PR Plus

Colle de dispersion sans solvants pour Capaver GlasGewebe et film de polyester.



## Description de produit

Domaine d'utilisation	Colle de dispersion transparente, prête à l'emploi, pour le collage du tissu de fibres de verre CapaDecor Plus et CapaDecor Vlies à l'intérieur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ sans solvants</li> <li>■ diluable à l'eau, respectueux de l'environnement et faible odeur</li> <li>■ quelque peu perméable à la vapeur d'eau</li> <li>■ excellente adhérence</li> <li>■ potlife long, facile à étaler</li> <li>■ finition avec peintures murales Caparol</li> <li>■ idéal pour de grands objets</li> </ul>
Conditionnement	15 kg.
Teintes	Transparent.
Stockage	Au frais mais à l'abri du gel. Stable au stockage durant un 1 jaar dans l'emballage original, fermé. Bien refermer les emballages entamés.
Données techniques	■ Densité: Ca. 1,05 g/cm <sup>3</sup>

## Application

Supports	<p>Le support doit être propre, sec et exempt de parties qui peuvent entraîner une mauvaise adhérence.</p> <p>Avant le collage du tissu, bien lire la fiche technique en question. Sur les supports gypseux, des bulles peuvent apparaître à cause d'une pénétration d'humidité prolongée. Le cas échéant, assurer un séchage plus rapide.</p>
Méthode d'application	<p><b>Couche de colle:</b> Appliquer une couche épaisse et uniforme de Capacoll PR Plus au rouleau en laine d'agneau, dans une à trois largeurs de bande. Maroufler le tissu Capaver Glasgewebe immédiatement et bien serrer à la spatule pour éviter des bulles.</p> <p>Ne pas appliquer de colle sur le tissu de fibres de verre CapaDecor Plus. Après 24 heures, le tissu de fibres de verre peut être recouvert d'une couche de peinture. Appliquer Capacoll PR Plus à la brosse ou au rouleau.</p> <p><b>Attention</b></p> <p>Les fibres de verre CapaDecor Plus 100 et VB 100 et C1110 peuvent uniquement être appliquées avec du Capacoll PR Plus dilué avec 20 % d'eau.</p>



Systeme de couches	<p>Appliquer au rouleau à poils courts et désaérer suffisamment.</p> <p><b>Couche intermédiaire et de finition:</b> Après un séchage suffisant de la colle, appliquer une couche intermédiaire et de finition avec une peinture murale Caparol.</p> <p>Consulter pour la peinture du tissu mural les fiches techniques concernées.</p>
Consommation	<p>Env. 150 à 250 g/m<sup>2</sup>, selon la structure du tissu de fibres de verre. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.</p>
Conditions d'emploi	<p>+ 5 °C au minimum pour la température ambiante et celle du support durant l'application et le séchage.</p>

Séchage/Temps de séchage

A 20 °C et 65% d'humidité relative de l'air recouvrable après env. 24 heures, complètement sec après 2-3 jours.

En cas de températures plus basses et un taux d'humidité relative de l'air plus élevé, respecter un temps de séchage plus long.

## Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

### Phrases R et S selon directive européenne

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S 57 Prendre des mesures appropriées pour éviter la distribution dans l'environnement.

### Législation de transport

Ne s'applique pas.

### Etiquetage

Phrases S 2-26-57

**FT NL:** avril 2011

**FT FR:** janvier 2012

**VIB NL:** 6 juin 2003

Attention (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Elimination des déchets

Laisser sécher les restes et déposer dans l'emballage par les canaux appropriés.

Giscode

D1

Déclaration du contenu

Contient de l'acétate de polyvinyle, de l'amidon, de l'eau, des additifs et des conservateurs.

## Information technique - Edition: 08-2012

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.  
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur [www.caparol.be](http://www.caparol.be).