



Indeko-plus

Peinture murale superbe, sans émissions et sans solvant, pour l'intérieur.



Description de produit

Domaine d'utilisation

Pour des couches de peinture de qualité supérieure sur murs et plafonds à l'intérieur. Indeko-plus possède un double pouvoir couvrant de sorte qu'une application monocouche suffit en règle générale. La peinture Indeko-plus à séchage rapide et sans odeur est spécialement adaptée pour les espaces professionnels qui doivent rapidement être peints ou rénovés pour des questions d'accès et d'utilisation.

Propriétés

- bonne adhérence
- respectueux de l'environnement, de faible odeur, diluable à l'eau
- perméable à la vapeur d'eau $\mu d < 0,1 m$
- légèrement garnissant, ne jaunit pas
- très haut degré de blancheur
- application facile

Matériau de base

Dispersion synthétique.

Conditionnement

1¼, 2½, 5, 10 et 12½ litres

Teintes

Blanc.

Indeko-plus peut être teinté avec le système ColorExpress dans des teintes du nuancier 3D plus et beaucoup d'autres nuanciers courants. Indeko-plus peut être teinté avec AmphiColor-Voll- und Abtönfarben. Au cours de la mise à la teinte, mélanger la quantité totale nécessaire afin d'éviter des différences de teinte. A partir de 100 litres et plus d'une seule teinte en une commande, le mélange peut être réalisé en usine sur demande. Quand Indeko-plus est mise à la teinte, elle peut contenir une quantité minimale de solvant.

Selon les circonstances, les teintes brillantes et intenses comme le rouge, l'orange et le jaune peuvent présenter un faible pouvoir couvrant. Pour ces teintes, il est donc recommandé d'appliquer une teinte de fond, couvrante basée sur le système de teintes de fond Caparol. Une deuxième couche de finition peut s'avérer nécessaire.

Degré de brillance

Mat (coforme DIN EN 13 300)

Stockage

Au frais, mais à l'abri du gel.

Données techniques

- Abrasion humide: Classe 1, résistante à l'usure conformément DIN 53778
- Rapport de contraste: Classe 1 à une consommation de 8 m²/l ou 125 ml/m²
- Granulométrie maximale: < 100 µm
- Densité: env. 1,4 g/cm³



Application

Supports appropriés

Les supports doivent être secs et exempts de salissures et de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence.

Préparation du support

Enduits des groupes de mortier PII et PIII/résistance à la tension conforme DIN EN 998-1 avec 2 N/mm² au min.

Pas de traitement préalable pour les enduits solides et normalement absorbants. Traiter les enduits poreux rugueux, pulvérulents ou absorbants avec OptiGrund E.L.F. ou CapaSol LF.

Enduits de plâtre et enduits prêts à l'emploi du groupe de mortier PIV/ résistance à la tension conforme DIN EN 13279 avec 2 N/mm² au min.

Appliquer une couche de fond avec CapaSil Primer. Poncer et dépoussiérer les enduits de plâtre présentant une couche de frittage et appliquer une couche de fond avec Caparol-Tiefgrund TB.

Panneaux de construction en plâtre

Sur panneaux absorbants, appliquer une couche de fond avec Opti-Grund ELF of Caparol-Tiefgrund TB. Appliquer une couche de fond avec CapaSil Primer pour améliorer l'adhérence sur les panneaux lisses.

Panneaux de plâtre enrobés de carton

Poncer les aspérités. Renforcer les surfaces poncées et friables avec Caparol Tiefgrund TB. Appliquer une couche de fond CapaSil Primer ou CapaSol LF. Sur les panneaux contenant des substances hydrosolubles et décolorantes, appliquer une couche de fond avec IsoGrund Ultra.

Béton

Éliminer d'éventuels résidus de solvants, ainsi que toute substance farinante ou pulvérulente.

Béton cellulaire

Appliquer une couche de fond avec Capaplex, dilué à l'eau dans une proportion de 1:3.

Maçonnerie en briques silico-calcaires et en briques apparentes

Aucun traitement préalable à la mise en peinture.

Peintures bien adhérentes

Traiter directement les peintures mates et faiblement absorbantes. Dépoussiérer les surfaces et couches de laque brillantes. Appliquer une couche de fond avec CapaSil Primer.

Peintures mal adhérentes

Éliminer les peintures à dispersion, laques ou enduits à base de résine synthétique mal adhérents. Appliquer une couche de fond avec CapaSil Primer sur les surfaces faiblement absorbantes ou lisses. Traiter les surfaces poreuses rugueuses, pulvérulentes ou absorbantes avec OptiGrund E.L.F. ou CapaSol LF. Enlever mécaniquement les peintures minérales mal adhérentes et dépoussiérer les surfaces. Appliquer une couche de fond avec Caparol-Tiefgrund TB.

Peintures à colle

Éliminer complètement la peinture par lavage à l'eau. Appliquer une couche de fond avec Caparol-Tiefgrund TB.

Papier ingrains, papier-peint à relief ou décoratif, non peint

Aucun traitement préalable à la mise en peinture.

Papier peint mal adhérents

Enlever complètement le papier-peint. Éliminer les résidus de colle et de maculature par lavage. Appliquer une couche de fond avec Caparol-Tiefgrund TB.

Surfaces présentant des moisissures

Éliminer les moisissures et les mousses par nettoyage humide. Laver les surfaces avec Capatox* ou FungiGrund et bien laisser sécher. Couche de fond selon la nature et l'état du support. Si les surfaces sont très atteintes, appliquer une couche de finition avec Indeko-W*, Malerit-W* ou Fungitex-W*. Respecter les normes et prescriptions en vigueur (ex : Ordonnance sur les matières dangereuses et la sécurité biologique).

(* = Non disponible en Belgique).

Surfaces présentant des traces de nicotine, d'humidité, de suie ou de graisse

Laver à l'eau les taches de nicotine, de suie ou de graisse à l'aide d'un détergent ménager dégraissant. Bien laisser sécher. Éliminer les auréoles d'humidité par brossage sec. Appliquer une couche de fond isolante avec IsoGrund Ultra. Sur les surfaces fortement encrassées, appliquer une couche de finition avec IsoDeck ou IsoDeck Ultra.

Petites imperfections

Préparer le support, puis réparer avec Caparol Akkordspachtel en suivant les consignes d'utilisation. Si nécessaire, appliquer une nouvelle couche de fond sur le support.

Méthode d'application	A la brosse, au rouleau ou par projection avec des appareils Airless. A l'airless angle de projection: 50° gicleur: 0,018-0,021" pression: 150-180 bar
Système de couches	Appliquer Indeko-plus non diluée ou diluée avec 5% d'eau max., grassement et uniformément. Sur les surfaces riches en contrastes, appliquer une couche de fond préalable, diluée avec 10 % d'eau max. Appliquer une couche de fond avec CapaSil Primer sur les supports d'absorption irrégulière.
Consommation	env. 125 ml/m ² par couche sur support lisse. Sur supports rugueux, consommation relativement plus élevée. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température ambiante et du support: 5 °C.
Séchage/Temps de séchage	A + 20°C et avec 65% d'humidité relative de l'air : produit sec en surface et recouvrable après 4-6 heures. Complètement sec et résistant après env. 3 jours. En cas de température inférieure et d'humidité de l'air plus importante, ces délais s'allongent.
Outils	Nettoyer les outils immédiatement après l'emploi à l'eau.
Remarque	Pour éviter des reprises, appliquer sans interruption, mouillé-dans-mouillé. Pour une application par projection Airless, bien remuer et filtrer la peinture. L'utilisation de Caparol-Tiefgrund TB à l'intérieur peut générer une odeur typique de solvants. Par conséquent, veiller à une bonne ventilation. Dans les espaces sensibles, utiliser AmphiSilan-Putzfestiger, peu odorant, sans solvant aromatique. Sur les teintes foncées, une action mécanique (grattage) peut mener à des taches brillantes. Pour les surfaces aux couleurs intenses exposées à des sollicitations mécaniques, nous recommandons une couche de finition supplémentaire dans la même teinte avec PremiumColor. Consulter à cet effet la fiche technique PremiumColor. Les marques des réparations sur la surface dépendent de nombreux facteurs et sont par conséquent inévitables.

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Garder hors de portée des enfants. Pendant la phase d'application et de séchage bien aérer. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux, ou la peau rincer immédiatement et abondamment avec l'eau et consulter un médecin. Eviter toute contamination du milieu ambiant. Nettoyer les outils immédiatement après l'emploi à l'eau savonneuse. Ne pas respirer les brumes et les aérosols. Transport non applicable. Etiquette Phrases R non applicable. Phrases S 2-23-26-57
Attention (réglementation en vigueur lors de l'impression)	VIB: 18 september 2003
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides. Les restes de matériau liquides peuvent être éliminés comme déchets de peintures en phase aqueuse. Les restes de matériau secs peuvent être éliminés comme peintures durcies ou comme ordures ménagères.
Valeur limite UE de COV	Pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). La teneur en COV de ce produit est < 1 g/l.
Code produit peintures et laques	M-DF01
Déclaration du contenu	Résine à base d'acétate de polyéthylènevinyle, dioxyde de titane, silicate, carbonate de calcium, eau, additifs, conservateurs (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Information technique - Edition: 02-2014

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.