



# Premium Primer

Couche primaire, mate et légèrement isolante pour murs et plafonds à l'intérieur.



## Description de produit

Domaine d'utilisation	Couche primaire, mate et légèrement isolante pour murs et plafonds à l'intérieur, traités ou non traités.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ diluable à l'eau</li> <li>■ améliore l'adhérence</li> <li>■ pouvoir couvrant excellent</li> <li>■ de faible odeur</li> <li>■ pigmenté</li> <li>■ légèrement isolant</li> <li>■ application facile</li> <li>■ "temps ouvert" long</li> </ul>
Matériau de base	Dispersion plastique modifiée
Conditionnement	■ 1,25, 2½, 5 et 10 litres
Teintes	Blanc. (bioxyde de titane)  PremiumPrimer peut être teinté avec le système ColorExpress dans les couleurs de différentes collections.
Degré de brillance	Mat: 2 GU/85°
Stockage	Au frais et à l'abri du gel.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Teneur en substance solide 53% en poids</li> <li>■ Densité: env. 1,37 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>

## Application

Supports appropriés	Tous les supports minéraux usuels (enduits, béton, maçonnerie), enduits de plâtre, panneaux de plâtre, anciennes couches non absorbantes minérales et organiques.
Préparation du support	Pour la préparation du support l'information technique "Supports et leurs préparations".
Préparation du matériau	Bien mélanger avant l'emploi.
Méthode d'application	Appliquer Premium Primer à la brosse, au rouleau ou à l'airless.  <b>Airless</b>



	Gicleur 50° - 60° Angle de projection 0,017-0,019" Pression 160-180 bar
Dilution	Premium Primer peut être dilué à l'eau au maximum 5% pour arriver à la bonne épaisseur.
Consommation	Sur supports lisses, selon l'absorbance env. 100 ml/m <sup>2</sup> . Déterminer la consommation exacte par un essai.
Conditions d'emploi	+10 °C au minimum pour la température ambiante et celle du support.
Séchage/Temps de séchage	A +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air CapaPrim Decor est recouvrable après env. 8 à 12 heures. Des températures plus basses et un degré d'humidité de l'air plus élevé modifient ces données.
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi.
Remarque	Pour garder les caractéristiques spécifiques de Premium Primer unimequemen mélanger avec le système ColorExpress-systeem. Ne pas utiliser d'autres produits.

## Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

### Conforme directive EU

Uniquement pour l'application professionnelle  
Garder hors de portée des enfants.  
ne pas respirer les brumes.  
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
Prendre des mesures appropriées pour éviter la distribution dans l'environnement.

En cas d'ingestion accidentelle, consultez le Poisoncentre 070/245 245.

Elimination des déchets

Offrir seulement des emballages vides au parc de conteneurs pour recyclage.  
Offrir des résidus de matériau durcis comme déchets de chantier, peintures durcies ou comme déchets ménagers.

Valeur limite UE de COV

La valeur limite de ce produit (cat. A/g) est max. 30 g/l (2010). Ce produit contient 2 g/l VOS.

Déclaration du contenu

Contient: de la methylchloroisothiazolinone, de la benzisothiazolinone et de la methylisothiazolinone.  
Peut produire une réaction allergique.

Centre Service Clients

DAW Belgium  
Koeltorenlaan 2  
3550 Heusden-Zolder  
Belgium

Tel: +32 11 60 56 30  
Fax: +32 11 52 56 07  
E-mail: info-tech@caparol.be  
www. Caparol.be

## Information technique - Edition: 06-2016

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.  
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur [www.caparol.be](http://www.caparol.be).