

**[ 2 EN 1  
GARNISSANT  
LISSANT ]**



**CACHET  
BLANC**  
ENDUIT DE  
RÉNOVATION  
GAIN DE TEMPS

- ▶ **REDOUBLEMENT RAPIDE : 2H30**
- ▶ **ADHÈRE SUR SUPPORTS PEINTS**
- ▶ **EXCELLENTE GLISSE**

## USAGE

Enduit de rénovation gain de temps en poudre, intérieur, pour application manuelle.

## SUPPORTS

**CACHET BLANC** s'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints :

- Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre,
- Anciens fonds peints,
- Tous types d'enduits,
- Ciment, béton, béton cellulaire,
- Crépis.

## RECOUVREMENT

**CACHET BLANC** est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

## CARACTÉRISTIQUES

physiques et techniques

**CACHET BLANC** : enduit en poudre à base de produits de carrières sélectionnés et de liant.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille III classe 3
- Codification (EN 16-566) :  $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$
- Taux de gâchage : 45% d'eau  
(soit 0,45 l d'eau pour 1 kg de poudre)
- Épaisseur d'application : jusqu'à 5 mm localement
- Consommation : 1 kg de poudre /m<sup>2</sup>/mm
- Temps d'utilisation : 2 heures
- Redoublement : 2h30 environ
- Recouvrement : 12 à 24 heures en moyenne  
(après séchage complet)
- Couleur : blanc
- Dureté shore : 80
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0,5 MPa

## CONDITIONS

d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

## CONDITIONNEMENT

- Sacs de 5, 15 et 25 kg.

## RECOMMANDATIONS

et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.
- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Il est conseillé de ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir.

## PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

## DOCUMENTS NORMATIFS

à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Pas d'étiquetage de danger.
- FDS disponible sur [quickds.fr](http://quickds.fr), [toupret.ch](http://toupret.ch) ou [toupret.be](http://toupret.be)

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **CACHET BLANC** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.

