

MULTIFONCTIONS ENDUIT POLYVALENT

REBOUCHER
ÉGALISER
LISSEZ

- IDÉAL SUR GROS CHANTIERS
- RÉVISION DES BANDES À JOINT
- PONÇAGE FACILE

USAGE

Enduit polyvalent en poudre spécial chantier neufs et en réhabilitation, intérieur, pour application manuelle.

SUPPORTS

MULTIFONCTIONS s'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints:

- Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre,
- Anciens fonds peints,
- Tous types d'enduits,
- Ciment, béton, béton cellulaire
- Crépis.

RECOUVREMENT

MULTIFONCTIONS est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

MULTIFONCTIONS : enduit en poudre à base de produits de carrières sélectionnées et de liant collulosique.

- Caractérisation (NFT 36-005) : Famille III classe 2
- Codification (EN 16-566) : G₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀
- Taux de gâchage :
 - Rebouchage : 35% d'eau (soit 0,35 l'eau pour 1 kg de poudre)
 - Surfaçage : 40% d'eau (soit 0,40 l'eau pour 1 kg de poudre)
- Epaisseur d'application :
 - Rebouchage : sans limite
 - Surfaçage : jusqu'à 5 mm localement
- Consommation : 1 kg de poudre /m²/mm
- Temps d'utilisation : 1 heure
- Redoublement : dès que l'enduit est sec
- Recouvrement : 12 à 24 heures en moyenne (après séchage complet)
- Couleur : blanc
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0,5 MPa

CONDITIONS

d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : couteau, lame à enduire ou lissouse.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

TOUPRET BENELUX
Dreef 7A - B-1740 Ternat Bruxelles
Tél. : +32 2 223 39 02
toupretbenelux@toupret.com
www.toupret.be

TOUPRET SUISSE
Rue des Forgerons 18 - CH-1700 Fribourg
Tél. : +41 (0)26 422 4055
toupretsuisse@toupret.com
www.toupret.ch



CONDITIONNEMENT

- Sac de 15 kg.

RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.
- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Il est conseillé de ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits de peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Pas d'étiquetage de danger.
- FDS disponible sur quickds.fr, toupret.ch ou toupret.be

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **MULTIFONCTIONS** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).